

## Frost Matte

Lichtdurchlässigkeit	67 %
Lichtreflexion nach außen	18 %
Lichtreflexion nach innen	18 %
Blendschutzfaktor	25 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	62 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	14 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	24 %
Abschirmgrad	0.80
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.69
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.85
LSG-Verhältnis	0.97
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	31 %
IR Zurückweisung	38 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	31 %

