

Black Pearl HP 32

Lichtdurchlässigkeit	33 %
Lichtreflexion	6 %
Blendschutzfaktor	63 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	41 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	8 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	51 %
Abschirmgrad	0.65
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.57
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	43 %
IR Zurückweisung	54 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	40 %

